# 酸化スズゾルセラメース®

- ◆独自技術による粒子径2~3nmの超微粒子の 高分散性酸化スズゾル
- ◆透明性に優れた薄膜が形成可能
- ◆透明導電性(表面抵抗値:10³~10°Ω/□)
- ◆水系コーティング剤により有機基材にも 薄膜形成可能

## S-8 TEM画像



## 用途例

- ・帯電防止剤
- · 防錆材料
- 電子材料
- · 添加剤
- 触媒


銘柄名	S-8	SB-815 (コーティング剤)
SnO <sub>2</sub> (%)	8	8
1次粒子径(nm)	2	2
рН	10	10
分散剤	アンモニア	アンモニア

## **多木化学株式会社** 技術部 技術開発グループ


TEL: (079) 437-6011 FAX: (079) 436-6255 E-mail: sol@takichem.co.jp

URL:https://www.takichem.co.jp/rd/nano.html サンプル等のご相談は上記メールアドレスまでご連絡下さい。

### ●S-8粒度分布と外観



## ●酸化スズ薄膜と透過率



#### ・透明性


8nmの2次粒子を形成しており、塗布、熱処理することで透明な酸化スズ薄膜を得ることができます。

・保存安定性


経時的な粘度変化がなく、保存安定性に優れています。

## ●S-8薄膜の表面抵抗値

〈焼付け温度と表面抵抗値の関係〉




#### 〈膜厚と表面抵抗値の関係〉



- ・100℃乾燥で10<sup>7</sup>~10<sup>8</sup>Ω/□の表面抵抗値を示します(膜厚0.6 μ m)。
- ・焼付け温度が高く、膜厚が厚くなるほど表面抵抗値が低下します。

## ●SB-815の薄膜物性

#### 〈相対湿度と表面抵抗値の関係〉



適用可能基材	アクリル、PET、ガラス等	
乾燥温度	100℃(10分)	
膜厚	0.2μm	
密着性	剥離無し(碁盤目剥離試験)	
膜硬度	鉛筆硬度H~2H	
	(下地ガラス)	
透過率	95%以上	

- ・100℃乾燥で10°~10°Ω/□の表面抵抗値を示します(膜厚0.2μm、相対湿度56%)。
- ・アクリル、PET、ガラス等に薄膜形成することができます。